



Rýchlotuhnúci, špeciálny, penetračný náter na báze vody pre nenasiakavé podklady ako spojovací mostík

Oblasť použitia	<ul style="list-style-type: none">– na vonkajšie aj vnútorné použitie– na steny aj podlahy– rýchlotuhnúci– na prípravu podkladu pri lepení na jestvujúci obklad/dlažbu– na prípravu podkladu pri lepení na farbou ošetrované betónové podklady– na OSB dosky– na betónové podklady čiastočne znečistené bitúmenom– na extrémne hladké podklady
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none">– vylepšuje priľnavosť podkladu– na báze vody– modrá farba– obsahuje kremík– vynikajúca priľnavosť na nenasiakavé minerálne podklady
Príprava podkladu	<ul style="list-style-type: none">– podklad musí byť pevný, nosný, suchý, bez trhlín, čistý– nenosné časti podkladu je nutné odstrániť– odporúčame mechanické odstránenie nesúdržných častí
Spracovanie	<ul style="list-style-type: none">– produkt je pripravený na spracovanie, nie je nutné ďalšie riedenie– aplikáciu vykonávame pomocou štetca alebo valčeka– nanosená vrstva musí pred ďalšími prácami vyschnúť– ďalšia vrstva sa môže nanášať cca. 3 hodiny po nanosení prvej vrstvy– spracovanie výrobku je možné pri teplotách povrchu a okolitej teploty v rozsahu od +5 °C do +25 °C a to treba dodržať aj počas vysychania
Zloženie	<ul style="list-style-type: none">– špeciálne polymérové spojivo na báze vody bez riedidiel– vlastnosti vylepšujúce prísady– čisté zrnká kremíku
Balenie	<ul style="list-style-type: none">– 5 lit. vedro
Spotreba	<ul style="list-style-type: none">– spotreba je závislá od podkladu– spotreba 0,10-0,15 lit./m²
Skladovanie	<ul style="list-style-type: none">– v chladku na suchom uzavretom mieste chránenom pred mrazom je skladovateľná po dobu 12 mesiacov– otvorené obaly treba starostlivo zatvoriť

Upozornenia

- vysychajúci materiál treba chrániť pred priamymi slnečnými lúčmi, pred teplotami nad +30 °C, priedaním, mrazom a priamym dažďom
- uvedené údaje platia pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti 50 %.
- nižšia teplota predlžuje a vyššia teplota skracuje dobu spracovateľnosti
- počas realizácie, spracovania treba postupovať v súlade s platnými normami, predpismi a smernicami
- náradie a nádobu na miešanie po použití ihneď treba umyť, pretože neskôr sa hmota dá odstrániť len mechanicky
- výrobok je pripravený na spracovanie
- chráňte oči a pokožku
- pred spracovaním si v každom prípade prečítajte upozornenia uvedené na karte bezpečnostných údajov výrobku

V prípade nejasností sa obráťte na špecializovaný personál spoločnosti SAKRET

Technické parametre	
Objemová hmotnosť	cca. 1,3 kg/dm ³
Farba	modro-fialová
Teplota pri spracovaní	(T) + 5 °C < T < + 25 °C
Povrchové schnutie	cca. 60 min.
Schnutie	cca. 3 hod.
Výdatnosť	0,10 – 0,15 lit./m ²
Paropriepustnosť	cca. 82 g/m ² /deň
Paropriepustnosť S _d	cca. 0,23 m

Tento technický list poskytuje údaje k spracovaniu našich výrobkov.

Pri použití našich výrobkov treba brať do úvahy normy STN a EN, ako aj platné stavebné a technické predpisy.

Záruka sa vzťahuje na kvalitu dodaného tovaru.

Naše odporúčania, návrhy spotrieb materiálov sa zakladajú na našich skúsenostiach a pokusoch, ale nezbavujú užívateľa od povinnosti predchádzajúceho vyskúšania materiálu.

Skôr vydané technické listy po aktualizácii strácajú svoju platnosť.

Aktualizované : 01.03.2013