



Suchá vápenno-cementová maltová zmes triedy M5 podľa STN EN 998-2 určená k murovaniu (G)

Oblasť použitia	<ul style="list-style-type: none">– vhodná pre murovanie normou povolených murovacích prvkov– vhodná pre murovacie prvky rôznych rozmerov– vhodná pre keramické a pórobetónové prvky– vhodná pre obytné a priemyselné priestory
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none">– pevnostná trieda M5– ľahko spracovateľná– dobrá príľnavosť– ručne spracovateľná– trieda odolnosti voči ohňu A1
Príprava podkladu	<ul style="list-style-type: none">– murovacie prvky musia byť očistené od prachu, mastnoty, oleja– murovacie prvky nemôžu obsahovať výkvety
Spracovanie	<ul style="list-style-type: none">– vrecovaný materiál<ul style="list-style-type: none">– obsah vreca zamiešame potrebným množstvom vody (viď. strana 2) po dobu 4-5 minút (max. 600 otáčok/minúta)– zamiešanú hmotu nanášame vhodným náradím– silovaný materiál<ul style="list-style-type: none">– na horizontálnom miešacom zariadení nastavíme potrebné množstvo vody– do zmesi je zakázané pridávať ďalšie aditíva
Zloženie	<ul style="list-style-type: none">– portlandský cement STN EN 197– triedený piesok STN EN 13139
Balenie	<ul style="list-style-type: none">– 25 kg vreca– 40 kg vreca– voľne ložené v sile
Spotreba	<ul style="list-style-type: none">– 1 t suchej zmesi = 550-600 lit. hotovej zmesi– spotreba je závislá od murovacích prvkov
Skladovanie	<ul style="list-style-type: none">– v chládku na suchom uzavretom mieste chránenom pred mrazom je skladovateľná po dobu 12 mesiacov

Upozornenia

- vysychajúci materiál treba chrániť pred priamymi slnečnými lúčmi, pred teplotami nad +30 °C, pred prievanom, mrazom a priamim dažďom
- uvedené údaje platia pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti 50 %.
- nižšia teplota predlžuje a vyššia teplota skracuje dobu spracovateľnosti
- hmotu miešať inými látkami je ZAKÁZANÉ, povolené je len riedenie vodou
- počas realizácie, spracovania treba postupovať v súlade s platnými normami, predpismi a smernicami
- náradie a nádobu na miešanie po použití ihneď treba umyť, pretože neskôr sa hmota dá odstrániť len mechanicky
- obsahuje cement, pri styku s vodou reaguje alkalicky
- pred spracovaním si v každom prípade prečítajte upozornenia uvedené na karte bezpečnostných údajov výrobku
- chráňte si oči a pokožku
- v prípade styku s očami alebo pokožkou umyte zasiahnuté miesto dostatočným množstvom vody, v prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc

V prípade nejasností sa obráťte na špecializovaný personál spoločnosti SAKRET

Technické parametre	
Farba	šedá
Objemová hmotnosť	cca. 1,4 g/cm ³
Objemová hmotnosť hotovej zmesi	cca. 1,85 g/cm ³
Zrornosť	0-4 mm
Hrúbka vrstvy	1,0-2,0 cm
Prímesová voda (40 kg)	4,5-6,0 lit.
pH hodnota	11,0-13,5
Pevnosť v ohybe (po 28 dňoch)	> 2,0 N/mm ²
Pevnosť v tlaku (po 28 dňoch)	> 5,0 N/mm ²
Prilnavosť (po 28 dňoch)	> 0,15 N/mm ²

Tento technický list poskytuje údaje k spracovaniu našich výrobkov.

Pri použití našich výrobkov treba brať do úvahy normy STN a EN, ako aj platné stavebné a technické predpisy.

Záruka sa vzťahuje na kvalitu dodaného tovaru.

Naše odporúčania, návrhy spotrieb materiálov sa zakladajú na našich skúsenostiach a pokusoch, ale nezabavujú užívateľa od povinnosti predchádzajúceho vyskúšania materiálu.

Skôr vydané technické listy po aktualizácii strácajú svoju platnosť.

Aktualizované : 01.07.2013