



Vápenno-cementová sanačná omietka triedy GP CS II W1 podľa STN EN 998-1

Oblasť použitia	<ul style="list-style-type: none">– minerálna omietka slúžiaca k vysušeniu zavlhnutých murív– vhodná ako jadrová omietka pre zavlhnuté murivo neošetrené hydroizoláciou– nie je vhodná ako jadrová omietka na soklové časti
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none">– dobrá príľnavosť– výborná paropriepustnosť– ľahko spracovateľná– spracovateľná ručne aj strojne– hydrofobizovaná– obsahuje veľké množstvo pórov
Príprava podkladu	<ul style="list-style-type: none">– podklad musí byť nosný, pevný, suchý, bez trhlín, čistý, bezprašný– k dosiahnutiu lepšej príľnavosti odporúčame pred aplikáciou použiť sanačný postrek SAKRET TAS– škáry medzi murovacími prvkami vyčistíte do hĺbky 20 mm
Spracovanie	<ul style="list-style-type: none">– obsah vreca zamiešame potrebným množstvom vody (viď. strana 2) do bezhrudkovitého stavu (max. 600 otáčok/minúta)– zamiešanú hmotu nechajte 3 minúty zrieť a potom premiešajte– na pripravený podklad (ošetrený SAKRET TAS) nanášajte v jednej vrstve hrúbku max. 30 mm
Zloženie	<ul style="list-style-type: none">– portlandský cement STN EN 197– vápenný-hydrát STN EN 459-1– vlastnosti vylepšujúce prísady a aditíva– minerálna ľahčená prísada– triedený kremičitý piesok STN EN 13139, STN EN 12620
Balenie	<ul style="list-style-type: none">– 25 kg vreca
Spotreba	<ul style="list-style-type: none">– 11-12 kg suchej zmesi/m²/cm– 25 kg = cca. 22 lit. hotovej zmesi
Skladovanie	<ul style="list-style-type: none">– v chládku na suchom uzavretom mieste chránenom pred mrazom je skladovateľná po dobu 12 mesiacov

Upozornenia

- vysychajúci materiál treba chrániť pred priamymi slnečnými lúčmi, pred teplotami nad +30 °C, pred prievanom, mrazom a priamym daždom
- uvedené údaje platia pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti 50 %.
- nižšia teplota predlžuje a vyššia teplota skracuje dobu spracovateľnosti
- hmotu miešať inými látkami je ZAKÁZANÉ
- počas realizácie, spracovania treba postupovať v súlade s platnými normami, predpismi a smernicami
- náradie a nádobu na miešanie po použití ihneď treba umyť, pretože neskôr sa hmota dá odstrániť len mechanicky
- obsahuje vápenný-hydrát, pri styku s vodou reaguje alkalicky
- pred spracovaním si v každom prípade prečítajte upozornenia uvedené na karte bezpečnostných údajov výrobku
- chráňte si oči a pokožku
- v prípade styku s očami alebo pokožkou umyte zasiahnuté miesto dostatočným množstvom vody, v prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc

V prípade nejasností sa obráťte na špecializovaný personál spoločnosti SAKRET

Technické parametre	
Prímesová voda (25 kg)	cca. 6,25 lit.
Teplota pri spracovaní	(T) +5°C < T < +25°C
Hrúbka vrstvy	10-30 mm
Zpracovateľnosť	po cca. 90 min.
Objemová hmotnosť	cca. 1,40 kg/dm ³
Obsah pórov hotovej zmesi	> 20 %
Hodnota paropriepustnej odolnosti	μ 13
Kapilárna absorpcia vody	> 0,3 kg/m ² /24 hod.
Pevnosť v tlaku (po 28 dňoch)	> 2,0 N/mm ²
Pevnosť v ohybe (po 28 dňoch)	> 1,0 N/mm ²
Priľnavosť	> 0,08 N/mm ²

Tento technický list poskytuje údaje k spracovaniu našich výrobkov.

Pri použití našich výrobkov treba brať do úvahy normy STN a EN, ako aj platné stavebné a technické predpisy.

Záruka sa vzťahuje na kvalitu dodaného tovaru.

Naše odporúčania, návrhy spotrieb materiálov sa zakladajú na našich skúsenostiach a pokusoch, ale nezbavujú užívateľa od povinnosti predchádzajúceho vyskúšania materiálu.

Skôr vydané technické listy po aktualizácii strácajú svoju platnosť.

Aktualizované : 20.01.2016