



SAKRET Euroflex, flexibilné lepidlo C2TE S1 - EF

Extrémne zaťažiteľné flexibilné lepidlo prémiovej triedy



Charakteristika EF

Vlastnosti výrobku

- vhodné do ex- a interiéru
- vhodné na steny a podlahy
- vhodné na lepenie malo-, stredne- a veľko formátových dlažieb a obkladov
- vhodné na podlahové vykurovanie
- vhodné na vytvorenie tenkovrstvového a hrubovrstvového lôžka
- použiteľné ako liate lepidlo

Oblasť použitia

- vhodné do kuchýň, do jedáľenských priestorov
- vhodné na terasy a balkóny
- vhodné do polyfunkčných priestorov a do priestorov s extrémnym zaťažením
- vhodné na obkladanie soklovej časti a na obkladanie zateplených fasád
- vhodné do bazénov, do spŕch, do šatní
- vhodné na lepenie ťažkých obkladov a dlažieb



Vedeli ste, že EF

- je vhodné na lepenie obkladov a dlažieb na už jestvujúce obklady a dlažby
- je odolná voči vonkajším vplyvom počasia
- je vodeodolné, je mrazuvzdorné
- je vhodné na obkladanie zateplených fasád
- je vhodné do priestorov s extrémnym zaťažením

SAKRET Euroflex, flexibilné lepidlo C2TE S1 - EF

Extrémne zaťažiteľné flexibilné lepidlo prémiovej triedy

SAKRET EF je vhodné do ex- a interiéru. **SAKRET EF** je hydraulicky tuhnuce lepidlo, ktoré je použiteľné na vytvorenie tenkovrstvového a hrubovrstvového lôžka. **SAKRET EF** je vhodné aj na vytvorenie liateho lôžka. **SAKRET EF** je kategorizované ako cementové lepidlo triedy C2 TE s flexibilitou S1. Vďaka zloženiu má tento výrobok extrémne vysokú priľnavosť, predĺženú dobu zavádnutia a znížený sklz pri spracovaní. Odporúča sa na obkladanie bazénov a veľkých plôch, lebo **EF** je veľmi ľahko spracovateľné. **EF** je použiteľné na vytvorenie hrubovrstvového lôžka a vďaka tomu v niektorých prípadoch nie je potrebné použitie samonivelizačnej hmoty na vyrovnanie podkladu.


Technické údaje

• prímesová voda (1 kg)	cca. 0,24 lit.	• otvorená doba zavádnutia	cca. 30 minút
• prímesová voda (25 kg)	cca. 6,00 lit.	• pochôdznosť	cca. po 12 hodinách
• teplota pri spracovaní	(T) +5 °C < T < +25 °C	• škárovateľnosť	cca. po 24 hodinách
• hrúbka vrstvy	3 - 20 mm	• priľnavosť (po 28 dňoch)	> 1 N/mm ²
• spracovateľnosť	cca. 3,5 hodiny	• úplná zaťažiteľnosť	cca. po 7 dňoch

Návod na použitie Pred použitím si pozorne prečítajte technický list!

1. Kontrola podkladu

Podklad musí byť pevný, nosný, suchý, bez trhlín, očistený od nečistôt (prach, masť, olej, farba, iné). V prípade starých podkladov je nutné odskúšanie nosnosti podkladu. Znečistené podklady musia byť očistené adekvátnym spôsobom (tlaková voda, čistiace prostriedky, mechanické čistenie).




2. Príprava podkladu

Ak je podklad omietka, sádkokartón alebo iný nasiakavý podklad, tak je nutné použiť základný penetračný náter SAKRET UG alebo SAKRET UGG v pomere riedenia 1:1 alebo 1:2. V prípade minerálnych mierne nasiakavých podkladov je nutné použitie základného penetračného náteru SAKRET UGG alebo navlhčenie podkladu. Pri drobnom a nesúdržnom minerálnom podklade je nutné povrch ošetriť a spevniť výrobkom SAKRET TG alebo silikátovým penetračným náterom SAKRET SFV.



3. Príprava materiálu

SAKRET EF je výrobok určený na ručné spracovanie. Obsah vreca rozmiešame miešadlom (max. 600 otáčok/minúta) v čistej nádobe s uvedeným množstvom čistej studenej vody. Miešame kým sa nevytvorí bezhrudkovitá hmotu, 3 minúty necháme odstať a potom ešte raz premiešame. Zamiešaný materiál je spracovateľný cca. 2,5-3,5 hodiny. POZOR pri lepení v okolí dilatčných škár!



4. Spracovanie

Zamiešanú hmotu naniesieme na podklad zubatým hladítkom. Do naneseného lôžka umiestnime – počas 15-30 minút – obklad alebo dlažbu. Hrúbka lôžka medzi obkladom alebo dlažbou a podkladom musí mať minimálne 5 mm v závislosti od formátu obkladu alebo dlažby. Nanosené lepidlo musí pokryť minimálne 50 % plochy lepeného obkladu alebo dlažby. Vytvorená plocha je pochôdzna cca. po 12 hodinách a škárovateľná po cca. 24 hodinách. V prípade, že SAKRET EF použijeme ako liate lepidlo (liate lepidlo dosiahneme zmenením množstva pridanej vody podľa návodu na obale), tak je možné pokryť 100 % plochy lepenej dlažby.

