



SAKRET Jednovrstvová EXTRA omietka - PM extra

Univerzálna omietka na viacúčelové využitie



Charakteristika PM extra

Vlastnosti výrobku

- vhodná do ex- a interiéru
- vhodná na ručné a strojné spracovanie
- minerálna báza
- výborná paropriepustnosť
- ľahko spracovateľná a filcovateľná
- vhodná na finálne estetické spracovanie

Oblasť použitia

- omietanie a oprava omietok
- pri výmene zárubní
- vhodná do obytných priestorov
- vhodná na omietacie práce (špalety atď.)
- vhodná na vykurované steny a stropy
- vhodná do vlhkých priestorov





Vedeli ste, že **PM extra**

- je vhodná na betónové a železo-betónové podklady
- je odolná voči vonkajším vplyvom
- je hydrofobizovaná
- je vhodná na prekrytie starých, ale nosných povrchov
- je vhodná na vyrovnanie nerovných povrchov (min. hrúbka 3 mm)

SAKRET Jednovrstvová EXTRA omietka - PM extra

Univerzálna omietka na viacúčelové využitie

SAKRET PM extra je jednovrstvová EXTRA omietka vhodná do ex- a interiéru. Je použiteľná na bežné omietanie a na opravy omietok. **PM extra** je vynikajúca na zhotovenie finálnych povrchov. Nie je potrebná druhá (zašľacovateľná) vrstva, nakoľko je omietka jemnozrnná ($D_{max} = 0,7\text{mm}$). Túto omietku je možné zhotoviť v jednej vrstve do finálnej podoby. Omietka je použiteľná na minerálne podklady. Po vyzretí a vytvrdnutí je omietka pripravená na finálnu dekoratívnu vrstvu (farba, obklad, pastézna omietka, atď.).


Technické údaje

• prímesová voda (1 kg)	cca. 0,18 litrov	• objemová hmotnosť	cca. 1,35 kg/dm ³
• prímesová voda (30 kg)	cca. 5,40 litrov	• pevnosť v tlaku (po 28 dňoch)	> 2,0 N/mm ²
• teplota pri spracovaní	(T) +5 °C < T < +25 °C	• pevnosť v ťahu a v ohybe (po 28 dňoch)	> 1,0 N/mm ²
• hrúbka vrstvy	3 - 15 mm	• priľnavosť	> 0,1 N/mm ²
• spracovateľnosť	cca. 90 minút	• zrnitosť	0 - 0,7 mm

Návod na použitie Pred použitím si prosím pozorne prečítajte technický list!

1. Kontrola podkladu

Podklad musí byť pevný, nosný, suchý, bez trhlín, očistený od nečistôt (prach, masť, olej, farba). V prípade opravy starých omietok je potrebné odskúšať nosnosť starej omietky. Znečistené podklady musia byť očistené adekvátnym spôsobom (tlaková voda, čistiace prostriedky, mechanické čistenie).




2. Príprava podkladu

V prípade keramických, betónových, žulových podkladov sa odporúča použitie prednástreku SAKRET MZP-02 alebo MZP-04. V prípade podkladov s vysokou nasiakavosťou sa odporúča použitie základného náteru SAKRET UG s pomerom riedenia s vodou 1:1 alebo 1:2. V prípade podkladov s nízkou nasiakavosťou sa odporúča použitie hĺbkového základného náteru SAKRET UGG alebo navlhčenie podkladu. V prípade nových keramických podkladov nie je nutná príprava podkladu. Pri drobnom a nesúdržnom minerálnom podklade je nutné povrch ošetriť a spevniť výrobkom SAKRET TG alebo silikátovým penetračným náterom SAKRET SFV.



3. Príprava materiálu

Ručné spracovanie : Obsah vreca rozmiešame miešadlom (max. 600 otáčok/minúta) v čistej nádobe s uvedeným množstvom čistej studenej vody. Miešame kým sa nevytvorí bezhrudkovitá hmota, 2 minúty necháme odstáť a potom ešte raz premiešame.



Strojné spracovanie : Výrobok je spracovateľný strojne. SAKRET MAP-L1 je optimalizovaná pre omietacie stroje so štandardnými nastaveniami. Odporúča sa dodržať uvedené množstvo prímesovej vody.

4. Spracovanie

Zamiešanú hmotu naniesieme na podklad a stiahneme latou. Po stiahnutí latou je potrebné počkať, kým hmota zavedne. Po zavednutí uhladíme PM extra do finálnej podoby.

Takto zhotovená omietka je pripravená na finálnu dekoratívnu vrstvu (farba, pastézna omietka, obklad, atď.).

